

Mikroporöse Dämmplatten

SILCAPOR

Ultra 950, Shape 950, FP 1050

SILCAPOR ist ein leichter, mikroporöser Dämmstoff zur Hinterdämmung mit extrem guten Wärmedämmeigenschaften. Bei **SILCAPOR** handelt es sich um anorganische Platten auf der Basis von hochdispenser, amorpher Kieselsäure mit speziellen Infrarot-Trübungsmitteln. **SILCAPOR** ist nicht brennbar und kann mit unterschiedlichen Kaschierungen aus Aluminiumfolie oder Glasvlies geliefert werden.

SILCAPOR Shape 950 ist ein mikroporöser Wärmedämmstoff mit extrem niedriger Wärmeleitfähigkeit, d.h. mit sehr gutem Dämmvermögen.

SILCAPOR Ultra 950 ist eine steife Platte und kann zum Schutz der mikroporösen Struktur mit verschiedenen Beschichtungen geliefert werden (PE-Folie, Aluminiumfolie, Glasvlies). Neben einem staubfreiem Handling besteht, je nach Variante, ein zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit.

SILCAPOR FP 1050 ist eine dünne, flexible Platte. Die beidseitige Beschichtung mit einem biolöslichen Filz (Dicke ca. 0,5 mm) und die standardmäßige Umhüllung mit PE-Folie gewährleisten ein einfaches und staubfreies Handling.


Die zur mechanischen Verstärkung verwendeten Fasern sind gemäß WHO Definition nicht lungengängig. **SILCAPOR** ist kein Gefahrstoff nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, setzt keine gefährlichen Zersetzungsprodukte frei und verursacht nach dem derzeitigen Wissensstand keine gesundheitliche Gefährdung beim Menschen.

Bei Benetzung mit Flüssigkeiten, wie z.B. Wasser, Öl, Benzin, etc. wird die mikroporöse Struktur des Werkstoffes irreversibel zerstört und die Wärmeleitfähigkeit negativ beeinflusst. Durch geeignete Oberflächenbehandlung oder Aluminiumfolienkaschierung kann das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert bzw. deutlich reduziert werden. Dampfdiffusionen zeigen dagegen keine negativen Einflüsse, da der Dämmstoff dampfdiffusionsstabil ist.

SILCAPOR ist trocken zu lagern, zu verarbeiten und unbegrenzt lagerfähig.

BESONDERE MERKMALE

- mikroporös
- extrem gute Wärmedämmeigenschaften
- leicht
- geringe thermische Schwindung
- unterschiedliche Oberflächenkaschierungen stehen zur Verfügung
- formstabil
- flexibel (SILCAPOR-FP 1050)
- gut bearbeitbar
- unempfindlich gegen Wärme- und Kälteschocks



SILCAPOR

Ultra 950, Shape 950, FP 1050

Bearbeitung

Die Platten können mit handelsüblichen Holzwerkzeugen bearbeitet werden. Schneidmesser mit Glattschliff sind zu bevorzugen. Eine entsprechende Staubabsaugung ist vorzusehen.

Auf modernen, computergesteuerten Bearbeitungsmaschinen fertigen wir Ihnen maßgeschneiderte Teile entsprechend Ihren Vorgaben.

SILCAPOR		Einheit	Ultra 950	Shape 950	FP 1050
Obere Anwendungsgrenztemperatur		°C	950	950	1.050
Farbe			grau	weiß	weiß
Rohdichte		kg/m ³	230	325	375
Druckfestigkeit (ASTM C165)		MPa	> 0,38	> 0,34	0,94
Lineare Schwindung nach 12 h (einseitige Temperaturbelastung)	800 °C	%	-	-	-
	1.000 °C		-	< 1,0	< 1,0
Lineare Schwindung nach 24 h (allseitige Temperaturbelastung)	950 °C	%	< 2,0	< 3,0	-
	1.000 °C		-	< 4,5	< 4,0
Wärmeleitfähigkeit λ bei t_m	200 °C	W/(m K)	0,022	0,025	0,022
	400 °C		0,027	0,031	0,027
	600 °C		0,034	0,037	0,034
	800 °C		0,044	0,042	0,046
ASTM C177					
Spezifische Wärmekapazität	400 °C	kJ/(kg K)	-	-	0,94
Chemische Richtanalyse	SiO ₂	%	75 - 85	40 - 60	55 - 75
	SiC		12 - 20	-	-
	ZrSiO ₄		-	35 - 55	20 - 40
	andere		3 - 10	0 - 5	0 - 3
Glühverlust		%	< 1,5	-	
Abmessungen			X = lieferfähig, andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.		
Länge x Breite					
500 x 600		mm	-	-	X
1.000 x 600		mm	-	-	X
1.000 x 650		mm	X	X	-
1.320 x 650		mm	X	-	-
Dicke					
10/12/15/17/20/25/30/35/40/45/50		mm	X	X	-
5/10		mm	-	-	X

Die genannten Eigenschaften sind typische Werte, die nach anerkannten Prüfmethoden ermittelt wurden. Produktabweichungen sind zu berücksichtigen. Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor.