

Zubehör

## SILCASIL 320 Hochtemperatur-Silikon

**SILCASIL 320** hat eine ausgezeichnete Klebekraft und eine hohe **Temperaturbeständigkeit bis 320 °C**. Es dient zum Abdichten und Kleben, z. B. zum Einkleben von Schnüren oder Bändern. Die Anwendung kann auf den meisten tragfähigen, sauberen, staubfreien Flächen erfolgen, z. B. auf Metall, Keramik oder mineralischen Baustoffen. Die Temperaturbeaufschlagung darf erst nach vollständiger Aushärtung des **SILCASIL** erfolgen. **SILCASIL 320** wird in verschleißbaren Tuben zu je 100 ml und in Kartuschen zu je 310 ml geliefert.

### Produktdetails

Temperaturbeständigkeit	max. 320 °C (1.000 h)
Dichte bei 20 °C	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Härte	20 Shore A
Verarbeitungstemperatur	5 – 40 °C
Filmbildung der Oberfläche	nach 10 Minuten
Aushärtung, Schichtdicke 3 mm	nach 24 h
Farbe	grau
Lieferformen	Tuben 100 ml; Kartuschen 310 ml

Die genannten Eigenschaften sind typische Werte aus Reihenprüfungen, die nach anerkannten Prüfmethode ermittelt wurden. Werkstoff- und produktspezifische Streuungen sind zu berücksichtigen. Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor.



### SILCA Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH

Postfach 20 02 65, 40811 Mettmann | Auf dem Hüls 6, 40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 9727-0 | Fax: +49 2104 76902 | [info@silca-online.de](mailto:info@silca-online.de) | [www.silca-online.de](http://www.silca-online.de)