

SILCAFLEX LS 126 LOSE WOLLE

SILCAFLEX LS 126 lose Wolle besteht aus geschmierten, langfaserigen Aluminiumsilikatfasern für höchste Ansprüche.

SILCAFLEX	Einheit	LS 126 lose Wolle
Klassifikationstemperatur	°C	1.260
Obere Anwendungsgrenztemperatur		1.150
Faserdurchmesser	µm	2,0 - 3,5
Shot-Anteil (> 45 µm)	%	< 42
Chemische Zusammensetzung		
SiO ₂	%	53 - 55
Al ₂ O ₃		44 - 46
Andere		< 1

Die genannten Eigenschaften sind typische Werte, die nach anerkannten Prüfmethode ermittelt wurden. Produktabweichungen sind zu berücksichtigen. Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

